

# LUTOPHEN<sup>®</sup> G 1017



Lösungsmittelbeize

---

## VERWENDUNG:

Je nach Einstellung spritz-, wisch- oder walzbare Beize mit hoher Transparenz zum Einfärben von Möbeloberflächen. Mit starker Betonung der Holzstruktur.  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 11 - 80 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholz bzw. furnierte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Hartgummi, Moosgummi oder Spritzen

Auftragsmenge: Spritzen: 20 – 50 g / m<sup>2</sup>  
Walzen: 5 – 20 g / m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:  
11 – 18 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Walzen:  
18 - 80 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Walzen: V 0532

## LUTOPHEN® G 1017

---

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	20 – 30 Minuten
bei erhöhter Temperatur:	3 Minuten bei 60 °C
Reinigung der Arbeitsgeräte:	V 0076 bzw. V 0532
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Grundieren bzw. überlackieren mit Wasserlacken (Aquadol, Aqualux), UV-Lacken (Stollux), PUR-Lacken (Kontracid), SH-Lacken (Melacid) und NC-Lacken (Cellonit). Für Polyester (Polystoll) ist eine polyesterfeste Sondereinstellung erforderlich.

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.  
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---