

# CELLONIT<sup>®</sup> D 1009 K



NC-Mehrschichtlack, farblos

---

## VERWENDUNG:

NC-Kombinations-Spritzlack vorzugsweise für den Kantenschutz von Möbelteilen

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 35 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 ° C

Glanz 60 ° Meßgeometrie: nach Kundenwunsch

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholzteile bzw. furnierte Möbel und -kanten

Vorbereitung des Untergrundes: Feuchte des Holzes zwischen 8 % und 12 %

Vorschliif: Körnung K 240 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen pneumatisch, Airless

Auftragsmenge: ca. 80 - 100 g / m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: pneumatisches Spritzen:  
20 – 25 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 ° C

Airless-Spritzen:  
24 - 30 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 ° C

Verdünnung: 31 N

## CELLONIT® D 1009 K

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima: 15 – 30 Minuten  
(staubtrocken – schleifbar)

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 20 Minuten bei 60 °C
- c) Spezielle Härtung: ---
- d) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: 25 N oder 31 N

Weiterbehandlung  
der Oberflächen: ---

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---