

CELLONIT[®] D 1009 W



NC-Mehrschichtlack, farblos

VERWENDUNG:

NC-Kombinations-Walzlack für die offenporige Beschichtung von Möbelteilen.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 60 - 85 Sekunden
nach Kundenwunsch
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Glanz 60 ° Meßgeometrie: nach Kundenwunsch

VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholzteile bzw. furnierte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes: Feuchte des Holzes zwischen 8 % und 12 %

Vorschleif: Körnung K 240 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzen

Auftragsmenge: ca. 20 g / m² pro Auftrag

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Walzen:
60 – 70 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
falls erforderlich mit Verdünner einstellen

Verdünnung: 31 N

