

CELLONIT[®] D 1011



1K-NC-Heißspritzlack, farblos

VERWENDUNG:

Füllkräftiger, speziell für die Verarbeitung im Heißspritzverfahren eingestellter Decklack. Geeignet auch für die offenporige bis geschlossenporige Lackierung von Möbelbauteilen. Die lackierte Oberfläche entspricht der Beanspruchungsgruppe C nach DIN 68 861/1. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 80 – 130 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
je nach Vereinbarung

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte Furnier- oder Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Heißspritzen mit Druckluft, Airless- oder Airmixgerät bzw. E-Statik
Sondereinstellung Gießmaschine

Auftragsmenge: 1 – 2 x 90 – 130 g / m²

Verarbeitungstemperatur: 60 – 80 °C

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: 80 - 100 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: V 0521

CELLONIT® D 1011

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 3 – 4 Stunden

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 - 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0521 (V 0076 – Achtung nur bei Kaltem Spritzgerät verwenden)

Weiterbehandlung
der Oberflächen: ---

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
