

CELLONIT[®] D 1013



1K-NC-Decklack, pigmentiert

VERWENDUNG:

Farbiger, spritz- und gießfähiger NC-Kombinationslack für die Beschichtung von Möbelbauteilen mit gefärbter Pore. Geeignet auch für geschlossenporige Oberflächen bei entsprechender Untergrundvorbereitung. Die lackierte Oberfläche entspricht der Beanspruchungsgruppe C nach DIN 68 861/1.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 45 - 70 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile bzw. Teile mit geeigneter Grundierung.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleiff: Körnung K 220 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmixgerät, für E-Statik
Sondereinstellung Gießmaschine

Auftragsmenge: 1 – 2 x 100 - 180 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Gießen:
30 – 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Spritzen:
18 - 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0067 (für E-Statik V 0521)

CELLONIT® D 1013

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: über Nacht

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 - 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0067

Weiterbehandlung
der Oberflächen: ---

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
