

CELLONIT[®] D 1168



1K-NC-Tauchlack, farblos

VERWENDUNG:

Füllkräftiger NC-Mehrschichtlack für die Beschichtung von Massivholzteilen (z. B. Stuhlteilen) im Tauchverfahren.

Die lackierte Oberfläche entspricht der Beanspruchungsgruppe C nach DIN 68 861/1.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 18 - 25 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 8 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: gebeizte oder ungebeizte Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 220 – K 240

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: 1 – 2 x Tauchen
(Ausziehggeschwindigkeit 1–2 m/min)

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: ca. 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0504

CELLONIT® D 1168

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 5 Stunden

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 1 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 40 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0067

Weiterbehandlung
der Oberflächen: ---

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
