

CELLONIT[®] G 1064 A



1K-NC-Schnellschliffgrund, pigmentiert

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzbarer NC-Grund für die offenporige bis geschlossenporige Beschichtung von Möbelbauteilen.

Frei von Formaldehyd, Aromatenanteil < 1,0 %

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	40 - 90 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschiff:	Körnung K 180 – K 280
Reinigung:	gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, für E-Statik
Sondereinstellung Gießmaschine

Auftragsmenge: 100 - 150 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Gießen:
30 – 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Spritzen:
18 - 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: FN007 (V 0521 für E-Statik)

CELLONIT® G 1064 A

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	90 Minuten
bei erhöhter Temperatur:	
a) Ablüften:	10 Minuten
b) Umlufttrocknung:	15 Minuten bei 60 - 80 °C
c) Rückkühlung:	auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: FN007, FN018, FN027, FN033

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Schleifen mit K 280 bis K 320.
Überlackieren mit Cellonit-Produkten.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Darf nicht mit SH-Lacken überlackiert werden.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
