

# CELLONIT<sup>®</sup> G 1106



NC-Druckgrund, pigmentiert

---

## VERWENDUNG:

Farbige, rasch trocknende Walzgrundierung für die Beschichtung von Möbelflächen, auch als Druckgrund für Maserdruckflächen auf geeignetem Untergrund zu verwenden.  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 190 - 210 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm  
je nach Vereinbarung

Topfzeit: keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: furnierte oder Massivholzteile, folienbeschichtet bzw. grundierte Flächen (z. B. mit Stollux G 1517, G 1526)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzmaschine

Auftragsmenge: 2 x 30 g / m<sup>2</sup> mit Zwischentrocknung oder  
2 x 20 g / m<sup>2</sup> naß-in-naß, Trocknung,  
1 x 15 g / m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: 140 - 160 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0504

## CELLONIT® G 1106

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima: 20 Minuten

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Umlufttrocknung: 2 Stunden 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0067 bzw. V 0076

Weiterbehandlung  
der Oberflächen: Überlackieren mit NC-Lacken (z.B. Cellonit D 1013 für  
unifarbene Flächen) oder UV-Lacken (z.B. Stollux D  
1370 für bedruckte Flächen).

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.  
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---