

# CELLONIT<sup>®</sup> G 3011



NC-Grundfarbe, pigmentiert

---

## VERWENDUNG:

Gieß-, spritz- und walzfähige Grundfarbe zur Beschichtung von Möbelbauteilen.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 100 - 120 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Farbton: nach Kundenwunsch

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholzteile, furnierte Möbelteile und  
Hartfaserplatten

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 240 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Gießen, Spritzen, Walzen

Auftragsmenge: Gießen: 80 – 120 g / m<sup>2</sup>  
Spritzen: 80 – 120 g / m<sup>2</sup>  
Walzen: 30 g / m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Gießen  
30 - 40 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Spritzen  
20 - 25 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Walzen  
60 - 100 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: 31 N

## CELLONIT® G 3011

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

1 Stunde

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 10 Minuten
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:

25 N bzw. 31 N

Weiterbehandlung  
der Oberflächen:

Schleifen mit K 280 bis K 320.  
Überlackieren mit NC-Lacken (Cellonit).

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.  
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---