

# CN-Feelinglack/ CN-Wachseffektlack



---

## VERWENDUNG:

Spritzfähiger CN-Lack für die offenporige Beschichtung von Möbelteilen.  
Chemische Beanspruchungsgruppe 1 C.  
Frei von Formaldehyd, Aromatenanteil < 1,0 %

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 18 - 40 Sekunden  
nach Kundenwunsch  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Glanz 60 ° Meßgeometrie: nach Kundenwunsch

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholzteile bzw. furnierte Möbelteile  
(gebeizt oder ungebeizt)  
Grundierung mit NC-Schnellschliffgrund Cellonit G 1010

Vorbereitung des Untergrundes: Feuchte des Holzes zwischen 8 % und 12 %

Vorschliff: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix

Auftragsmenge: 1 x 80 - 130 g / m<sup>2</sup> pro Auftrag

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:  
18 – 22 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: FN007

## CN-Feinglack / CN-Wachseffektlack

---

### Trocknungsvorschlag

bei Normalklima: 15 Minuten ( staubtrocken )  
45 Minuten ( stapelfähig )

### bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 20 Minuten bei 60 °C
- c) Spezielle Härtung: ---
- d) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: FN007, FN018, FN027, FN033

### Weiterbehandlung der Oberflächen:

Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320  
erforderlich.

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.  
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---