



ISOLIERGRUND G 3016 N

1K-Isoliergrund für Nadelholz, farblos

VERWENDUNG:

Grundierung von Holzwerkstoffoberflächen für eine Innen- und Außenlackierung besonders zur Isolierung für Nadelholz

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 11 - 15 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: Holzwerkstoffe, Nadelholz

Vorbereitung des Untergrundes: Feuchte des Holzes zwischen 8 % und 12 %
Harzausscheidungen sind vor der Beschichtung zu entfernen.

Vorschleif: Körnung K 240 – K 280

Reinigung: staub-, fett- und harzfreie Oberflächen

Applikation:

Applikationsart: Streichen, Rollen, Spritzen

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität

Materialverbrauch: max. 30 – 60 g/m²

Verarbeitungsviskosität: Streichen 11 – 15 Sekunden
Rollen: 11 – 15 Sekunden
Spritzen: 11 – 15 Sekunden

DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: FA001-0000
FA002

ISOLIERGRUND G 3016 N

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

3 Stunden (bei extrem harzhaltigen Hölzern sollte die
Trockenzeit 6 Stunden betragen)

Überlackierung:

mit CN-Lacken (Cellonit) und PUR-Lacken (Kontracid)

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
