

# KONTRACID<sup>®</sup> D 1015



2K-Polyurethanlack, farblos

---

## VERWENDUNG:

Gießfähiger Decklack zur offenporigen Beschichtung von Türen und grundierten Möbelbauteilen. Rasche Trocknung zeichnen dieses Produkt aus.  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 35 - 40 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 24 Stunden

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte Furnier- und Massivholzflächen  
(z. B. Aquidol G 1425 oder Stollux G 1126)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Gießen

Auftragsmenge: 50 – 100 g / m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter H 1656 oder  
100 : 5 (Gewichtsteile) mit Härter H 1040

Applikationsviskosität: Gießen:  
25 – 30 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0501 oder V 0504

## KONTRACID® D 1015

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima: 60 Minuten

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 2 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 2 Minuten bei 60 °C  
2 Minuten bei 80 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0501 bzw. V 0504

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
18 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.  
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---