

# KONTRACID<sup>®</sup> D 1167 - Flitterlack



2K-Polyurethanlack, farblos

---

## VERWENDUNG:

Spritzfähiger Mehrschichtlack zur Beschichtung von Möbelbauteilen. Sowohl rasche Trocknung als auch hohe chemische Beständigkeiten zeichnen dieses Produkt aus. Frei von Formaldehyd. Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 25 - 30 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 8 Stunden

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Möbelbauteile (grundierte mit Kontracid F 3010),  
Folienflächen

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft

Auftragsmenge: 1. Schicht: 100 – 120 g / m<sup>2</sup>  
je nach Bedarf:  
2. Schicht: 80 – 100 g / m<sup>2</sup> Klarlack als Decklack

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 6 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter H 1177

Applikationsviskosität: Spritzen:  
25 - 35 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

**Bei Verarbeitung ständig rühren !**

Verdünnung: V 0079

## KONTRACID<sup>®</sup> D 1167- Flitterlack

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Schicht: | 5 Stunden (stapelfähig)<br>8 – 10 Stunden montagefest  |
| 2. Schicht: | entspricht dem Technischen Merkblatt<br>des Decklackes |

bei erhöhter Temperatur:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| a) Ablüften:        | 5 – 10 Minuten  |
| b) Umlufttrocknung: | 1. Schicht:<br>60 Minuten bei 50 - 60 °C<br>stapelfähig |
| c) Rückkühlung:     | auf max. 25 °C Objekttemperatur                         |

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0079

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT<sup>®</sup>, LUTOPHEN<sup>®</sup>, KONTRACID<sup>®</sup>, STOLLUX<sup>®</sup> are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---