

KONTRACID[®] D 1173 A



2K-Polyurethanlack, farblos

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzfähiger Mehrschichtlack mit besonders rascher Trocknung zur offenporigen Beschichtung von Möbelbauteilen. In der Sondereinstellung elektrostatisch verspritzbar. Frei von Formaldehyd, aromatenfrei.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 20 - 70 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 24 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: Folienflächen, Furnierflächen und Massivholzteile
(gebeizt oder ungebeizt)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, für E-Statik
Sondereinstellung, Gießmaschine

Auftragsmenge: 2 x 90 – 130 g / m² mit Zwischenschliiff

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 - 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
25 - 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V0504 oder V0521 (V 0521 für E-Statik)

KONTRACID® D 1173 A

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

40 Minuten schleifbar
4 Stunden stapelbar

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 20 Minuten bei 60 °C
schleifbar
30 Minuten bei 60 °C
stapelbar nach Rückkühlung
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:

V0504 oder V0076 (mit abgeschalteter E-Statik)

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320
erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.

Mit Härter versetzter Lack kann innerhalb von 24 Stunden zu frisch ausgemischtem
Lackmaterial, bis max. 20 % zugegeben werden.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
