

KONTRACID[®] D 3015



2K-Polyurethanlackfarbe

VERWENDUNG:

Spritzfähige Lackfarbe mit schneller Trocknung zur Beschichtung von Kanten von Paneelen auf der Basis von MDF – Platten. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 40 - 50 Sekunden
Topfzeit: ca. 4 – 6 Stunden bei max. 25 °C

VERARBEITUNG:

Untergrund: Kanten von MDF - Paneelen, grundiert mit Kontracid F3015

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix,
Auftragsmenge: 100 – 250 g / m² (maximal 2 Aufträge)

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 20 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter A 01 AF oder A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen, Airmix oder Airless
25 - 40 Sekunden

DIN EN ISO 2431/ 20 °C /4 mm

Verdünnung: Verdünner V0504

