

KONTRACID[®] D 3030



1K-Polyurethanlack, farblos und pigmentiert

VERWENDUNG:

Spritz- und gießfähiger Mehrschichtlack zur offenporigen Beschichtung von Möbelteilen.
Frei von Formaldehyd.
Chemische Beanspruchungsgruppe 1 C.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: Furnierflächen, Folienflächen und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Gießen, Walzen

Auftragsmenge: Spritzen: 100 – 120 g / m²
Gießen: 100 – 180 g / m²
Walzen: 35 – 40 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
ca. 20 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen / Walzen:
35 - 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: PUR-Verdünner S

KONTRACID® D 3030

Trocknungsvorschlag

bei Normalklima:

20 Minuten (staubtrocken)

50 Minuten (schleifbar)

2 - 3 Stunden stapelfest

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 - 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 20 Minuten bei 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: 31 N oder 25 N

Weiterbehandlung

der Oberflächen:

Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320 erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
