

KONTRACID[®] G 3030



1K-Polyurethangrundierung, farblos

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzfähiger Grundierung zur offenporigen Beschichtung von Möbelbauteilen.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	50 - 60 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: Folienflächen, Furnierflächen und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 120 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: pneumatisches Spritzen

Auftragsmenge: 30 – 80 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 - 23 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: PUR-Verdünner S oder 30 U

KONTRACID® G 3030

Trocknungsvorschlag

bei Normalklima:

ca. 20 min - staubfrei
ca. 50 min – schleifbar
ca. 50 min – überlackierbar
je nach Auftragsmenge

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 - 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 20 Minuten bei 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: 25 N bzw. 31 N

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 180 –
K 320 erforderlich (je nach benötigter Grundfläche)

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
