



2K-PUR-Klarlack für außen

Zweikomponenten-PUR-Klarlack
Erzeugnis-Nr. CD030-0000-VB glänzend

VERWENDUNG:

Decklackierung von Holzwerkstoffoberflächen für eine Innen- und Außenlackierung, vorzugsweise für Fenster, Türen, Veranden und Balkons.

Bindemittelbasis: Polyesteralkohole

Härter: PUR-Härter A 08 U
Erz.-Nr. HD002-0000

Mischungsverhältnis: Decklack : Härter A 08 U = 5 : 3

Glanz: glänzend

Eigenschaften des Anstrichstoffes in Lieferform:

Viskosität: 80 – 120 sec
(DIN EN ISO 2431-4 mm/ 20°C)

Dichte: 0,9-1,05 g/ml
(DIN 53 217)

Festkörper: 58-61 %
(DIN EN ISO 3251, 1 h/105 °C)

Flammpunkt: > 23 °C
(DIN 53 213)

Lagerstabilität: im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate

Eigenschaften des mit Härter gemischten Anstrichstoffes:

Topfzeit: > 5 Stunden

Theoretischer Materialverbrauch 60 – 80 g/m²/Schicht
(je nach Untergrund):

2K-PUR-Klarlack für außen

Daten zur Verarbeitung des Anstrichstoffes:

Untergrund:	Holzwerkstoffe	
Aufbau:	1 x 2K-PUR-Einlaßgrund BD006-0000 (Zwischenschliff mit Schleifpapier 240) 1 – 2 x 2K-PUR-Klarlack für außen, glänzend CD030-0000-VB	
	oder 1 – 2 x 2K-PUR-Klarlack für außen, matt CD030-0000-BA (in den 2 Glanz- und Härtervarianten)	
Vorbereitung:	staub-, fett- und harzfreie Oberflächen Airmix, Spritzen, Streichen	
Trocknung:	Handtrocken:	< 6 Stunden
	Durchtrocknung:	< 24 Stunden
Verdünner:	30 U, Erzeugnis-Nr. FD001	
Verarbeitungsviskosität:	Streichen:	30 – 40 sec
	pneum. Spritzen:	22 – 28 sec
	Airmix	40 – 70 sec

LAGERUNG:

In Originalgebinden in kühlen (Temperatur nicht über 25 °C), trockenen Räumen 6 Monate lagerfähig.

BESONDERE BEMERKUNGEN:

Vor erhöhten Temperaturen schützen.

GEFAHRENHINWEISE:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.