



# 2K-PUR-Klarlack für außen

Zweikomponenten-PUR-Klarlack  
Erzeugnis-Nr. CD030-0000-BA matt

---

## VERWENDUNG:

Decklackierung von Holzwerkstoffoberflächen für eine Innen- und Außenlackierung, vorzugsweise für Fenster, Türen, Veranden und Balkons.

---

Bindemittelbasis: Polyesteralkohole

---

Härter: PUR-Härter A 08 U  
Erz.-Nr. HD002-0000

Mischungsverhältnis: Decklack : Härter A 08 U = 5 : 1

Glanz: matt

---

### Eigenschaften des Anstrichstoffes in Lieferform:

Viskosität: 80 – 120 sec  
(DIN EN ISO 2431-4 mm/ 20°C)

Dichte: 0,9-1,05 g/ml  
(DIN 53 217)

Festkörper: 43 - 48 %  
(DIN EN ISO 3251, 1 h/105 °C)

Flammpunkt: > 23 °C  
(DIN 53 213)

Lagerstabilität: im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate

---

### Eigenschaften des mit Härter gemischten Anstrichstoffes:

Topfzeit: > 5 Stunden

Theoretischer Materialverbrauch 60 – 80 g/m<sup>2</sup>/Schicht  
(je nach Untergrund):

Zwischenschliff: K 240 –K 280

---

## 2K-PUR-Klarlack für außen

---

Aufbau:	1 x 2K-PUR-Einlaßgrund BD006-0000 (Zwischenschliff mit Schleifpapier 240) 1 – 2 x 2K-PUR-Klarlack für außen, glänzend CD030-0000-VB
	oder 1 – 2 x 2K-PUR-Klarlack für außen, matt CD030-0000-BA (in den 2 Glanz- und Härtervarianten)
Vorbereitung:	staub-, fett- und harzfreie Oberflächen Airmix, Spritzen, Streichen
Trocknung:	Handtrocken: < 6 Stunden Durchtrocknung: < 24 Stunden
Verdünner:	30 U, Erzeugnis-Nr. FD001
Verarbeitungsviskosität:	Streichen: 30 – 40 sec pneum. Spritzen: 22 – 28 sec Airmix 40 – 70 sec

---

### LAGERUNG:

In Originalgebinden in kühlen (Temperatur nicht über 25 °C), trockenen Räumen 6 Monate lagerfähig.

---

### BESONDERE BEMERKUNGEN:

Vor erhöhten Temperaturen schützen.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

siehe Sicherheitsdatenblatt

---

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.