

STOLLUX D[®] 1132



UV-Polyester-Decklack, farblos

VERWENDUNG:

UV-härtender Gießdecklack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von furnierten Möbelflächen.

Frei von Formaldehyd.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 25 – 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: walzgrundierte Möbelflächen
(z. B. mit Stollux G 1117 oder Stollux G 1126)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Gießmaschine

Auftragsmenge: 70 - 90 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität
falls erforderlich Verdünnung V 0501

Verdünnung: V 0501

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: ---

STOLLUX® D 1132

bei erhöhter Temperatur:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Ablüften: | 90 Sekunden bei 50 - 60 °C
und 1 - 3 m / sec
Luftgeschwindigkeit |
| b) | Umlufttrocknung: | --- |
| c) | Spezielle
Härtung: | UV-Härtung mit:
Hochdruckstrahler (80 W / cm):
2 – 3 m / min / Strahler |
| d) | Rückkühlung: | auf max. 25 °C Objekttemperatur |

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

Weiterbehandlung
der Oberflächen: im Falle der Reparatur – gut schleifen bis gleichmäßige
matte Oberflächen – überlackieren mit z. B.
Stollux D 1132, Kontracid D 1167

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
