

AQUIDOL D 1119



Wasserverdünnbarer 1K-Mehrschichtlack, pigmentiert

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Möbelteilen.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	45 - 60 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: isolierte, kaschierte Spanplatten, geschliffene Furnier- und Massivholzteile (siehe spezielle Hinweise)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 180 bis K 280
Reinigung:	gut entstauben

Applikation:

Applikationsart:	Spritzen Druckluft, Airless, Airmix,
Auftragsmenge:	100 – 120 g / m ² je Schicht max. 250 g / m ² gesamt

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Applikationsviskosität:	Spritzen: ca. 45 sec DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
-------------------------	---------------------------------------------------------------

Verdünnung: Wasser

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima
(mindestens 20 °C,
intensive Luftbewegung):

1. Schicht:	1 Stunde schleifbar
2. Schicht:	30 Minuten griffest 2 Stunden stapelbar

AQUIDOL D 1119

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 Minuten
- b) Umlufttrocknung:
(intensive
Luftbewegung)
 - 1. Schicht: 10 Minuten
60 °C schleifbar
 - 2. Schicht: 10 Minuten
60 °C griffest,
20 Minuten
60 °C stapelbar
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,
z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Zwischenschliff Körnung K 320

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
3 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Mit Stollux D 1371 isolierte Untergründe sollten spätestens nach 3 Tagen überlackiert
werden.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
