

# AQUIDOL D 1400 MI



Wasserverdünnbarer 1K-PUR-Acrylat-Mehrschichtlack, pigmentiert

---

## VERWENDUNG:

Spritz-, gieß- und streichbarer Mehrschichtlack für die Beschichtung von Holz- und Möbelteilen. Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität:	40 - 50 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Glanz:	seidenglänzend
Topfzeit:	keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 bis K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen

Auftragsmenge: 120 – 150 g / m<sup>2</sup> je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität:  
Bei Bedarf mit 10-20% Wasser einstellen  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm  
Spritzen: 20 – 25 Sekunden

Verdünnung: Wasser

## AQUIDOL D 1140 MI

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

45 Minuten staubtrocken  
2 Stunden klebfrei

bei forcierter Trocknung:

- a) Ablüften: 30 – 50 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 120 Minuten bei 60° C  
(mind. 2m/sec. Luftgeschwindigkeit)
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur
- d) Endhärte wird nach 5-6 Tagen bei Normalklima erreicht

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---