

# AQUIDOL D 1900 P



Wasserverdünnbarer 1K-Mehrschichtlack, farblos

---

## VERWENDUNG:

Streich- und spritzfähiger Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Parkettböden.  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 40 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm  
Topfzeit: keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile, frei von alten Anstrichen bzw. Bleichmittelresten.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 bis K 280  
Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Rollen  
Auftragsmenge: 80 – 120 g / m<sup>2</sup> je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine  
Applikationsviskosität: Spritzen:  
25 - 30 sec  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Wasser je nach Verarbeitungsart, z.B.  
100 g Aquidol D 1900 P + 8 g Wasser

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima

1. Schicht: 90 Minuten schleifbar  
2. Schicht: 90 Minuten schleifbar  
3. Schicht 150 Minuten griffest  
Begehbar nach Trocknung über Nacht in Abhängigkeit  
von der aufgetragenen Lackmenge und den  
Trocknungsbedingungen

## AQUIDOL D 1900 P

---

bei erhöhter Temperatur:

- |    |                  |                                 |                          |                                    |
|----|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) | Umlufttrocknung: | 1. Schicht:                     | 15 Minuten               | 60 °C schleifbar                   |
|    |                  | 2. Schicht:                     | 10 Minuten<br>30 Minuten | 60 °C griffest,<br>60 °C stapelbar |
| b) | Düsentrocknung:  | 1. Schicht:                     | 10 Minuten               | 60 °C schleifbar                   |
|    |                  | 2. Schicht:                     | Vortrocknen:             |                                    |
|    |                  |                                 | 5 Minuten                | 60 °C Umluft oder                  |
|    |                  |                                 | 30 Minuten               | Normaltemperatur                   |
|    |                  | Trocknen:                       |                          |                                    |
|    |                  |                                 | 5 Minuten                | 60 °C griffest,                    |
|    |                  |                                 | 20 Minuten               | 60 °C stapelbar                    |
| c) | Rückkühlung:     | auf max. 25 °C Objekttemperatur |                          |                                    |

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung, z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)

Weiterbehandlung  
der Oberflächen:

Zwischenschliff Körnung K 320.

Hinweis zum Auftrag mittels rollen: Es sind Velours- bzw. beflockte Schaumstoffrollen zu verwenden:

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---