

AQUIDOL D 2100 / D 2100 NF



Wasserverdünnbarer 1K-Mehrschichtlack, farblos

VERWENDUNG:

Spritzbarer Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Möbelteilen mit guter Transparenz auf dunklen Untergründen.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	45 - 55 Sekunden oder thixotrop DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile,

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 bis K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix,

Auftragsmenge: 80 – 100 g / m² je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen :
45 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Spritzen an senkrechten Flächen:
55 sec bis thixotrop
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: Wasser

AQUIDOL D 2100 / D 2100 NF

Trocknungsvorschlag bei Normalklima /mindestens 20 °C, intensive Luftbewegung):	45 min schleifbar, griffest
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung, z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden), bei Antrocknen V 0508
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Zwischenschliff Körnung K 320, überlackieren mit Aquidol D 2100 oder D 2100 NF

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
