

AQUIDOL F 1500



Wasserverdünnbarer 1K-Füller, pigmentiert

VERWENDUNG:

Spritz- und gießfähiger Füller zum Isolieren von Furnieren, Massivholzteilen sowie MDF-Platten.

Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	90 - 120 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile (MDF-Platten mit Kontracid G 1068 oder Aquidol D 1900 vorisoliert)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 bis K 220

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, Gießmaschine

Auftragsmenge: 100 – 250 g / m² je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
50 – 70 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Gießen:
35 – 45 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Wasser

AQUIDOL F 1500

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

150 Minuten
schleifbar
(Auftragsmenge 150 g / m²)

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 50 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,
z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Schleifen mit Körnung K 320, überlackieren mit
Aquidol D 1900 oder Kontracid D 1019

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
18 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
