

AQUIDOL G 1136



Wasserverdünnbarer Spritzgrund, farblos

VERWENDUNG:

Rasch trocknende 1K - Grundierung mit guter Schleifbarkeit zur Beschichtung von Möbelteilen.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 60 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 bis 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Druckluft, Airless, Airmix, E-Statik
Auftragsgeräte müssen in Edelstahlausführung sein
(Kontakt mit Zink, Alu oder Eisen vermeiden)

Auftragsmenge: 70 – 100 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen
25 – 45 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Spritzen an senkrechten Flächen: 50 – 60 sec

Verdünnung: Wasser

AQUIDOL G 1136

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

nach 1 Stunde
schleifbar

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 Minuten
- b) Umlufttrocknung: nach 10 Minuten bei 60 °C schleifbar
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,
z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)
bei Antrocknung V 0508

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Schleifen mit Körnung K 320,
überlackieren mit PUR-Lack oder Aquidol D 1150

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
