

AQUIDOL G 1260



Wasserverdünnbarer Walzgrund, pigmentiert

VERWENDUNG:

Deckender Walzgrund für die farbige Beschichtung von unifarbenen oder bedruckten Hartfaserplatten.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 25 Sekunden / DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 6 mm
bis 20 Sekunden / DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 8 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: Hartfaserplatten roh oder mit UV-Spachtel bzw. Aquidol G 1259 grundiert.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: ---

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzen

Auftragsmenge: a) ungrundierte Platten:
3- 4 x 25 – 30 g / m²
b) auf 1 x mit Aquidol G 1259 grundierten Platten:
3 x 25 – 30 g / m²
c) auf 2 x mit Aquidol G 1259 grundierten Platten:
2 x 25 – 35 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität,
bei Bedarf mit Wasser einstellen

Verdünnung: Wasser

AQUIDOL G 1260

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	---
bei erhöhter Temperatur:	
a) Ablüften:	---
b) Düsentrockner:	140 °C, 20 Sekunden nach jedem Auftrag
c) Rückkühlung:	auf max. 25 °C Objekttemperatur im Falle des Abstapelns
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Wasser (Metallteile mit Verdünnung, z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Überlackierbar mit Stollux D 1371 F.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 5 bis max. 30 °C in trockenen Räumen 6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
