

AQUIDOL G 1270



Wasserverdünnbarer Walzgrund, pigmentiert

VERWENDUNG:

Gut deckender Walzgrund für die farbige Beschichtung von furnierten Spanplatten oder Faserplatten.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	30 - 50 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 6 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: furnierte Spanplatten oder Faserplatten

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliﬀ: K 120 / 150

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzen

Auftragsmenge: 3 x 60 – 70 g / m² mit Rillwalze oder 4 x 30 g/m² mit Glattwalze je nach Anforderungen

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität,
bei Bedarf mit Wasser einstellen oder max. 0,5
Verdünner FN031
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 6 mm

Verdünnung: Wasser oder max. 0,5 Verdünner FN031

AQUIDOL G 1270

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: ---

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Düsentrockner: 1 Minute 100° C oder 3 Minuten 60° C
nach jedem Auftrag
oder 2 x naß-in-naß
- c) Rückkühlung: auf max. 25 ° C Objekttemperatur
im Falle des Abstapelns

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,
z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden),
bei Antrocknen V 0508

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Überlackierbar mit Stollux G 1128 und Stollux D 1370
oder mit Stollux D 1371 F

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 ° C in trockenen Räumen
4 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
