

AQUIDOL G 1425



Wasserverdünnbarer Walzgrund, farblos

VERWENDUNG:

Rasch trocknende 1K-Grundierung mit guter Holzanfeuerung zur Beschichtung von Möbelteilen sowie Isolierung von Folien und Furnieren.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	100 - 115 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Folien-, Furnier- und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 180 bis K 280
Reinigung:	gut entstauben

Applikation:

Applikationsart:	Walzen
Auftragsmenge:	20 – 30 g / m ²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Walzen:
55 – 60 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Wasser

AQUIDOL G 1425

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	40 – 50 Minuten schleifbar
bei erhöhter Temperatur:	
a) Ablüften:	---
b) Umlufttrocknung:	5 – 10 Minuten bei 60 °C oder 1 Minute bei 80 °C Düsenkanal
c) Rückkühlung:	auf max. 25 °C Objekttemperatur
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung, z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden) bei Antrocknung – V 0506 plus Wasser
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Schleifen mit Körnung K 320, überlackieren mit Stollux G 1126 oder Stollux 1370.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
