

Лютофен® Г 1900



Масляный краситель

ПРИМЕНЕНИЕ:

Краситель, содержащий растворитель, наносимый методом распыления, окунания или втирания, для окрашивания поверхности деталей мебели. После сушки может быть покрыт путём окунания нитроцеллюлозными лаками, без выцветания.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 18 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина или шпонированные детали мебели, натуральные или подкрашенные Лютофеном Г 1017.

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление, окунание, втирание

расход: распыление: 20 – 50 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: 15 – 20 сек.

разбавитель: V 0217

Лютофен® Г 1900

Сушка при комнатной температуре: 5 часов

Форсированная сушка:

- а) выдержка 5 мин.
- б) конвективная сушка 1 час при 60°C

Очистка рабочих инструментов: V 0217

Последующая обработка поверхности: Грунтование или перелакировка лаками кислотного отверждения (Мелацид) и нитроцеллюлозными лаками (Целлонит).
Также возможно при нанесении методом окунания

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»