

Целлонит® Д 1009 К



Нитроцеллюлозный многослойный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный комбинированный лак, наносимый методом распыления. Особенно рекомендуется для защиты кромок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 35 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С

Блеск при 60 ° по желанию покупателя

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина, шпонированные части мебели и кромки

Подготовка поверхности: влажность дерева между 8 % и 12 %

 предв. шлифовка : шкурка К 240 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: пневматическое и безвоздушное распыление

 расход: ~ 80 – 100 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: ---

 рабочая вязкость: пневматическое распыление:
20 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С

 безвоздушное распыление:
24 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С

 разбавитель: 31 N

Целлонит® Д 1009 К

Сушка при комнатной температуре: через 15 – 30 мин. сухой от пыли, можно шлифовать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
- б) конвективная сушка: 20 мин. при 60 °С
- в) специальное отверждение: ---
- г) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»