

Целлонит® Д 1168



1-компонентный нитроцеллюлозный лак, наносимый методом окунания, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный многослойный лак, обладающий хорошей заполняющей способностью, наносимый методом окунания, для отделки деталей мебели из массивной древесины (напр. детали стульев). Отделанная лаком поверхность относится к группе С по ДИН 68 861/1. Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 18 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 8 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: окрашенные и неокрашенные детали массивной древесины

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 240

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: 1 –2 х окунание
 (скорость выемки 1 – 2 м/мин)

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: ---

 рабочая вязкость: ~ 35 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: V 0504

Целлонит® Д 1168

Сушка при комнатной температуре:	5 часов
Форсированная сушка:	
а) выдержка	1 мин.
б) конвективная сушка:	30 мин. при 40 °C
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °C
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем V 0076 или V 0067
Последующая обработка поверхности:	---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»