



# CN-Feelinglack/ Нитролак с восковым эффектом

---

## Применение:

Пригодный к шприцеванию нитролак для аппликации открытопористых частей мебели.  
Группа химической устойчивости 1 С.  
Свободен от формальдегида, содержание ароматов менее 1,0 %

---

## Технические показатели:

Поставочная вязкость: 18 - 40 сек.  
По желанию заказчика  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Блеск под углом измерения 60 ° По желанию заказчика

---

## Обработка:

подложка: массивная древесина или фурнированная  
(пробайцованная или без байца)  
Грунтовка быстрошлифующимся нитрогрунтом  
Cellonit G 1010

Подготовка подложки: влажность древесины в пределах 8- 12 %

Предварительная шлифовка: Зернистость К 280 – К 320

Очистка: хорошо очистить от пыли

## Апликация (покраска):

Способ апликации: Шприцевание сжатым воздухом, без воздуха, в смеси с воздухом

Количество нанесения: 1 x 80 - 130 g / m<sup>2</sup> на одно нанесение

Подготовка материала: Перед употреблением хорошо перемешать.

Дополнительные материалы: нет

Покрасочная вязкость: для шприцевания:  
18 – 22 сек  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Разбавитель: FN007

## **CN-Feelinglack/ Нитролак с восковым эффектом**

---

Сушка при нормальных условиях: 15 минут (сухой, пыль не прилипает)  
45 минут (способен к штабелеванию)

при повышенной температуре:

- a) обдув горячим воздухом: 10 минут
- b) проветривание: 20 минут при 60 °C
- c) специальное отверждение: ---
- d) Охлаждение: до максимум 25 °C детали

очистка рабочих приборов: FN007, FN018, FN027, FN033

последующая обработка поверхностей: При покровном лакировании необходима промежуточная шлифовка зернистостью К 320.

---

### **хранение:**

в закрытой поставочной таре при температуре макс. 25 °C в сухих помещениях – до 12 месяцев.

---

### **Указания по технике безопасности:**

Смотри лист техн. безопасности.

---

### **Специальные указания:**

Защищать от воздействия высоких температур и влажности.  
Вышеуказанные данные не освобождают пользователя от возможности собственной проверки на установление влияния различных факторов при обработке и применению наших продуктов.

---

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.  
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

---