

Контрацид® Д 1015



2-х компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полиуретановый покровный лак, наносимый методом налива для открытопористой отделки дверей и загрунтованных деталей мебели. Отличается быстротой сушки.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 35 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 72 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные поверхности шпона и массивной древесины
(напр. Аквидолом Г 1425 или Штольлюксом Г 1126)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 – 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: налив

расход: 50 - 100 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 10 : 1 весовых частей с отвердителем Н 1656 или
100 : 5 весовых частей с отвердителем Н 1040

рабочая вязкость: налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0501 или V 0504

Контрацид® Д 1015

Сушка при комнатной температуре:	60 мин.
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	2 мин.
б) конвективная сушка:	2 мин. при 60 °C 2 мин. при 80 °C
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °C
Очистка рабочих инструментов:	разбавителями V 0501 или V 0504

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 18 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»