

Контрацид® Д 1019



2-х компонентный полиуретановый лак, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полиуретановый покровный пигментированный лак, наносимый методом налива и распыления, для отделки загрунтованных поверхностей мебели. Отличается быстротой сушки и высокой химстойкостью. При соответствующей рецептуре возможно распыление в электростатическом поле.

Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 – 45 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные детали мебели (напр. Контрацидом Ф 3010 или Штольлюксом Г 1126)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 – 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив, при особой рецептуре возможно распыление в электростатическом поле.

расход: 100 - 180 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 10 : 1 весовых частей с отвердителем Н 1476

рабочая вязкость: распыление:
18 – 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0504 (V 0521 для э-статики)

Контрацид® Д 1019

Сушка при комнатной температуре:

- а) выдержка: через 25 - 35 мин. сухой от пыли
- б) отверждение: через 5 - 8 часов - сборка

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 – 15 мин.
- б) конвективная сушка: 60 мин. при 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0076 или V 0504 (при выключенной э-статике)

ХРАНИЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 18 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»