



Контрацид[®] D 4010 HS

2-х компонентный полиуретановый акрилатный лак с высоким сухим остатком, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления, предназначен для отделки мебельных деталей, подвергаемых большой нагрузке: для ванных комнат, кухонь, офисов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	6 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	шпонированные детали (окрашенные и нет), загрунтованные поверхности с Kontracid F 3010 HS, массив
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 - 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Подготовка материала:	хорошо перемешать
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное
расход:	80 - 100 г/м ² на каждый слой промшлифовка К 320
добавки	10 : 1,8 весовых частей с ПУ отвердителем HD021
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0504 или V 0521

