



Контрацид[®] F 4010 HS

2-х компонентный полиуретановый порозаполнитель с высоким сухим остатком, прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полиуретановый прозрачный порозаполнитель с высоким сухим остатком, хорошо шлифуемый, наносимый методом распыления. Предназначен для внутренней отделки массивной древесины, ДСП, облицованных декоративной плёнкой и шпоном, а также для МДФ - плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 35 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: около 3 часов при макс. температуре 20 °С

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: в.у. древесные подложки (МДФ-плиты в т.ч. предварительно изолированные Контрацидом Г 3014)

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 180 - 220

 очистка: хорошо очистить от пыли
Подложка должна быть хорошо очищена от жира и силикона. Допустимая влажность плит и древесины макс. 12%. Температура подложки - комнатная

Подготовка материала: хорошо перемешать, температура не менее 15 °С

Нанесение:

 метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное
Учитывать жизнеспособность смеси!

 расход: 100 - 200 г/м² на каждый слой (макс. 3 слоя)

 добавки 3 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем Н 53 U

 рабочая вязкость: распыление:
20 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: V 0501, ПУ разбавитель S,

Контрацид® F 4010 HS

Сушка при комнатной температуре:

В зависимости от подложки распылить 1 х около 120 г/м²;
промежуточная сушка 4 – 6 часов;
промежуточная шлифовка К 220 – К 280.
Распылить 1 х примерно 120-200 г/м²;
Промежуточная сушка около 8 часов;
Промежуточная шлифовка К 360 – К 400.
Затем или перелакировка Контрацид Д 2090 или еще раз
120 - 200 г/м² F 4010 HS;
Промежуточная сушка около 8 часов;
Промежуточная шлифовка К 360 – К 400;
перелакировка Контрацид Д 2090

Испытаны перелакировки лаками : Cellonit D 1009 (CN002-0025-GA), Kontracid D 3010 (CD047-0000-GA), Kontracid D 1167 (CD010-0000-PH)

Очистка рабочих инструментов: разбавителем V 0076, V 0501 или ПУ разбавителем S

ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. Паспорт по технике безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»