



Мелацид Д 1079

2х- компонентный лак кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пигментированный покровный лак, наносимый методом налива, распыления или вальцами, для отделки загрунтованных или облицованных плёнкой ДВП.
Отверждение происходит при температуре выше 90 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	60 – 140 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм по желанию покупателя
Жизнеспособность:	24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	загрунтованные Мелацидом Г 1054 или облицованные плёнкой ДВП
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – К 320
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, налив, вальцы
расход:	80 – 100 г/ м ² - распыление 25 – 30 г/ м ² - вальцы 70 – 80 г/ м ² - налив
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1047
рабочая вязкость:	распыление: 20 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 25 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм вальцы: 80 – 140 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0119 (распыление, налив) V 0008 (вальцы)

Мелацид Д 1079

Форсированная сушка:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| а) | выдержка: | 1 мин. |
| б) | конвективная сушка: | 3 - 5 мин. при 130 °С |
| в) | специальное отверждение: | инфракрасные лампы
2 – 6 мин. в зависимости от мощности |
| г) | охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 °С |

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0119 или V 0008

Последующая обработка поверхности: при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»