



Мелацид Д 1198

2х- компонентный лак кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстросохнущий многослойный пигментированный лак, наносимый методом распыления, налива и вальцами, для открытопористой отделки деталей мебели.
Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 50 – 60 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованные массивная древесина, шпон или соответственно загрунтованные детали

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив, вальцы

 расход: 50 – 120 г/ м² - распыление
 24 – 35 г/ м² - вальцы
 80 – 150 г/ м² - налив

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: 100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1014

 рабочая вязкость: распыление:
 20 – 25 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 налив:
 25 – 35 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Мелацид Д 1198

	вальцы:	35 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0504	
Сушка при комнатной температуре:		через 1 час можно шлифовать через 2 часа можно штапелировать
Форсированная сушка:		
а)	выдержка:	2 мин.
б)	конвективная сушка:	20 мин. при 50 - 60 °С
г)	охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	разбавителями V 0504	
Последующая обработка поверхности:		при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»