



Мелацид Д 3018

1- компонентный лак кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пигментированный многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 55 – 70 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованные массивная древесина и шпон

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 – К 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, налив

расход: 80 – 120 г/ м² на каждый слой

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки ---

рабочая вязкость: распыление:
20 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: 31 N

Мелацид Д 3018

Сушка при комнатной температуре:

через 1 час можно шлифовать
через 2 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 - 10 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
