



# Мелацид Д 3025 Ф

2х- компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный и , пигментированный

---

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак , наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели. При соответствующем грунтовании подходит также для закрытопористых поверхностей.

Соответствует по эмиссии формальдегида классу Е 1. Группа химстойкости 1 Б.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	40 – 45 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм по желанию покупателя
Жизнеспособность:	12 часов

---

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	шлифованная массивная древесина или шпон или соответственно загрунтованные детали
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – К 320
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив
расход:	80 – 150 г/ м <sup>2</sup> на каждый слой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	40 : 1 ( весовых частей ) с отвердителем Н 13 N
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 22 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  налив: 25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	31 N

## Мелацид Д 3025 Ф

---

Сушка при комнатной температуре: через 1 час можно шлифовать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 - 10 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 50 - 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой К 320

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. правила техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01