



Мелацид Г 1069

2-компонентный грунт кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстросохнущий пигментированный укрывистый грунт, наносимый методом налива или вальцами, для отделки однотонных или с печатным рисунком ДВП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 150 – 160 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: ДВП

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 150 – К 180

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: налив, вальцы

 расход: 25 – 30 г/ м² - вальцы
 60 – 80 г/ м² - налив

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: 100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1047

 рабочая вязкость: вальцы:
 130 – 150 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 налив:
 25 – 40 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: V 0504 (налив)
 V 0008 (вальцы)

Мелацид Г 1069

Форсированная сушка: через 1 мин. при 100 °С - перелакировка
через 1 мин. при 100 °С - можно шлифовать

охлаждение: до температуры поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0504 или V 0008

Последующая обработка поверхности: промшлифовка шкуркой K 280 – K 320,
перелакировка покровными лаками Мелацид

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»