Штольлюкс Д® 1370

Многослойный лак УФ отверждения, не содержит растворителей и мономеров.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак УФ отверждения, наносимый вальцами, для открыто- до полузакрытопористой отделки деталей мебели.
Экологически чистый, невоспламеняем, без эмиссии.
Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	80 - 100 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	детали из массива или облицованные шпоном, предварительно загрунтованные детали (напр. Штольлюксом Г1126)
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 280 - 320
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	вальцы
расход:	5 - 10 г/м²
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	---
рабочая вязкость:	поставочная вязкость при необходимости разбавитель V 0538 (макс. 5 %)
разбавитель:	V 0538

Сушка при комнатной температуре:		---
Форсированная сушка:		
а)	выдержка:	---
б)	конвективная сушка:	---
в)	специальное отверждение:	отверждение под излучателями высокого давления (80 ватт / см) 5 – 8 м / мин / каждая лампа
г)	охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °C
Очистка рабочих инструментов:		разбавителем V 0076 или V 0504
Последующая обработка поверхности:		сразу после охлаждения шлифовка шкуркой К 320, очистить от пыли

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от попадания прямых солнечных лучей до и во время нанесения.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»