

Штольлюкс® Г 1117 Г



Полиэфирный наливной грунт УФ отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунт УФ отверждения для отделки деталей мебели.
Возможна перелакировка Аквидолом, Целлонитом, Мелацидом, Штольлюксом и Полистодем (за исключением полиэфира с последующим полированием).
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 60 - 80 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шпон, декоративная плёнка или поверхности,
зашпатлёванные Штольлюксом М 1008 АС

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 - 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: налив

расход: 100 - 160 г/м²
в зависимости от потребности

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки ---

рабочая вязкость: поставочная вязкость, при необходимости
разбавитель V 0504 (макс. 5 %)

разбавитель: V 0504

Штольлюкс® Г 1117 Г

Сушка при комнатной температуре:	---
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	---
б) конвективная сушка:	---
в) специальное отверждение:	отверждение под излучателями высокого давления (80 ватт / см) 2,5 – 3,5 м / мин / каждая лампа
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем V 0076 или V 0504
Последующая обработка поверхности:	шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от попадания прямых солнечных лучей до и во время нанесения.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»