

Штольлюкс® М 1021



Акриловая прозрачная шпатлёвка УФ сушки, бесцветная

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тиксотропная шпатлёвочная масса для грунтования деталей мебели или паркетных досок на шпатлёвочном станке с последующим УФ отверждением.
Перелакируется лаками Аквидол, Целлонит, Мелацид, Контрацид, Штольлюкс и Полистоль (за исключением полиэфира с последующим полированием).
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: высоковязкая, тиксотропная

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: детали мебели или паркетные доски, напр. изолированные Аквалюксом Г 1825

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 80 - 180

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: шпатлёвочный станок

расход: 10 - 20 г/м² (открытые поры)
25 - 60 г/м² (закрытые поры)

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: поставочная вязкость

разбавитель: ---

Штольлюкс® М 1021

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

а) выдержка: ---

б) конвективная сушка: ---

в) специальное отверждение: ---

УФ- отверждение под излучателями высокого давления (80 ватт / см) :
5 - 8 м / мин. / каждая лампа
УФ- желатинизация под излучателями высокого давления (80 ватт / см) :
10 - 16 м / мин. / каждая лампа

г) охлаждение: 30 – 60 сек.

Очистка рабочих инструментов: разбавителем V 0076, V 0504 или 67 N

Последующая обработка отверждённая: поверхности: сразу после охлаждения можно шлифовать шкуркой К 320
желатинизированная: без предварительного шлифования
загрунтовать Штольлюксом Г 1127

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от попадания прямых солнечных лучей до и во время нанесения.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»