



Аквалюкс Д 1825/ Временное приложение

Водоразбавимый многослойный лак УФ сушки, бесцветный

Временное приложение

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак УФ сушки, наносимый методом распыления и налива, для открытопористой и закрытопористой отделки деталей мебели.

Физическая сушка

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 50 – 75 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 150 -- 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив

расход: 80 – 120 г/м

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление/налив
поставочная вязкость: при необходимости развести водой

разбавитель: вязкость регулируется водой

Аквалюкс Д 1825

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

а) выдержка: ~ 25 мин при макс 35 °С (воздушная циркуляция)
3 мин при 70 °С соплами

б) специальное отверждение: УФ лампы ВД 80 ватт / см
около 4 м / мин / каждая лампа

в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части разбавителем смешиваемым с водой, напр. V 0508 или V 0341 для очистки транспортной ленты, чтобы избежать ржавчины)

Последующая обработка поверхности:

промежуточная обработка шкуркой К 320-400

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза. Не допускать попадания прямых солнечных лучей во время хранения и при работе с Аквалюксом Д 1825.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08
Стр. 2 из 2

Издание 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»