



Aquidol D 1400 MI

Водоразбавимый многослойный 1-компонентный ПУР лак, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления, налива и кистью, для отделки деревянных деталей и деталей мебели. Не содержит формальдегида

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|-----------------------|--|
| Поставочная вязкость: | 40 – 50 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм |
| Жизнеспособность: | --- |

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

| | |
|-------------------------|--|
| Подложка: | шлифованная массивная древесина или шпон |
| Подготовка поверхности: | |
| предв. шлифовка : | шкурка К 180 – К 280 |
| очистка: | хорошо очистить от пыли |
| Нанесение: | |
| метод: | распыление |
| расход: | 120 – 150 г/ м ² для каждого слоя |
| Подготовка материала: | хорошо перемешать |
| добавки: | --- |
| рабочая вязкость: | распыление 20 – 25 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм При необходимости добавить 10-20% воды |
| разбавитель: | вязкость регулируется водой |

Aquidol D 1400 MI

| | |
|----------------------------------|---|
| Сушка при нормальной температуре | через 45 минут твёрдый наощупь через 2 часа не склеивается |
| Форсированная сушка: | |
| а) выдержка: | 30-50 мин. |
| б) конвективная сушка | через 120 мин. при 60 °С (скорость воздуха мин. 2 м/сек.) |
| в) охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 °С |
| г) | окончательное отверждение достигается через 5 -6 дней при нормальной температуре |
| Очистка рабочих инструментов: | водой |

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

создано 01/04/09

стр. 2 из 2

редакция 01