



Аквидол Ф 1500

Водоразбавимый 1-компонентный порозаполнитель, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Порозаполнитель, наносимый методом распыления и налива, для изолирования шпона, деталей из массивной древесины и МДФ – плит.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 90 – 120 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон (МДФ – плиты предварительно изолировать Контрацидом Г 1068 или Аквидолом Д 1900)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 220

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив

расход: 100 – 250 г/ м² для каждого слоя

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:
50 – 70 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С

налив:
35 – 45 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С

разбавитель: вязкость регулируется водой

Аквидол Ф 1500

Сушка при комнатной температуре:	через 150 мин. можно шлифовать (расход: 150 г/м ²)
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	5 мин.
б) воздушно-циркуляционная сушка:	30 мин. при 50 °С
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины)
Последующая обработка поверхности:	шлифовка шкуркой К 320, перелакировка, напр., Аквидолом Д 1900 или Контрацидом Д 1019

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 18 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08
Стр. 2 из 2

Издание 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»