



Аквидол Г 1260

Водоразбавимый вальцовый грунт, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Укрывистый вальцовый грунт для цветной отделки одноцветных и печатных ДВП.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 25 сек. / ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 6 мм
до 20 сек. / ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 8 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: голые ДВП или ДВП с УФ шпатлёвкой или загрунтованные Аквидолом Г 1259

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : ---

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: вальцы

 расход: а) незагрунтованные ДВП:
 3 - 4 х 25 – 30 г/м²

 б) на 1 раз Аквидолом Г 1259 загрунтованные ДВП:
 3 х 25 – 30 г/м²

 в) на 2 раза Аквидолом Г 1259 загрунтованные ДВП:
 2 х 25 – 35 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки ---

 рабочая вязкость: поставочная вязкость,
 при необходимости разбавить водой

 разбавитель: вязкость регулируется водой

Аквидол Г 1260

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

- а) выдержка: ---
- б) сушка соплами: 20 сек. при 140 °С после каждого нанесения
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С в случае штапелирования

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины)

Последующая обработка поверхности: перелакировка Штольлюксом Д 1371 Ф

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»