



Аквидол Г 1425

Водоразбавимый вальцовый грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстросохнущий однокомпонентный грунт с хорошей пламенистостью дерева для отделки деталей мебели, а также изолирования плёнок и шпона.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 100 – 115 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованные части массивной древесины, шпона и плёнок

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: вальцы

 расход: 20 – 30 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: ---

 рабочая вязкость: вальцы:
55 – 60 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20°С

 разбавитель: вязкость регулируется водой

Аквидол Г 1425

Сушка при комнатной температуре:	через 40 – 50 мин. можно шлифовать
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	---
б) конвективная сушка:	5 – 10 мин. при 60 °С или 1 мин. при 80 °С соплами
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины) при присыхании – V 0506 плюс вода
Последующая обработка поверхности:	шлифовка шкуркой К 320, перелакировка Штольлюксом Г 1126 или Штольлюксом 1370

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»